AD-88 系列单液型环氧树脂接着剂

用　　途

适用于各种电子及电机高温接着用途。

物　　性

		AD-88	AD-88H
颜　　色：		黑色	黑色
黏　　度：	@30° C	47,000~49,000	稠状
比　　重：		1.5~1.6	1.5~1.7
固 成 份：		100%	
硬化条件：		100° C x 60 分	
		120° C x 30 分	
		150° C x 10 分	
硬　　度：	Shore D	84~90	
建议工作温度：		-40 ~ 220° C	
接着强度：		2.3~2.8 KP/mm^2	
抗弯强度：		120~140 mpa	
抗压强度：		115~125 mpa	
吸 水 性：	@23° C, 24 小时	5~15 mg	
	@100° C, 0.5 小时	20~30 mg	
热变形温度：		125° C	
线性热膨胀系数：		60~65 x10^{-6}/° C	
保存期限：	@10° C	4 个月	
	@0° C	8 个月	

☆**请依建议的温度储存产品，使用前务必先置于常温处，待回复常温后才可开罐，**以免水气会凝缩入产品中，造成质量不良。

☆开封后，若未使用完且长时间不再使用，请再密封放回低温保存，切忌放置于烤箱或锡炉等高温热源旁。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976