# A-240

# 湿气硬化型接着剂(STPU)

## 特　　点

- 耐温：-20°C ~ +100°C。
- 单剂常温快速硬化接着剂，操作方便。
- 对于各类塑料、玻璃、金属等材质具有良好的接着强度。
- 具有良好的柔韧性、稳定性，且不会挥发低分子量的硅氧烷化合物，符合绿色环保要求。

## 物　　性

| | | 半透明 | 黑　色 | 白　色※ |
|---|---|---|---|---|
| 颜　色： | | | | |
| 黏　度： | @25°C、S14,2 rpm、cps | - | - | 24,000~61,000 |
| | @25°C、S14,10 rpm、cps | 25,000~76,000 | 25,000~75,000 | - |
| | @25°C、S14,20 rpm、cps | - | - | 15,000~47,000 |
| 比　重： | @25°C | 1.07~1.09 | 1.05~1.07 | 1.15~1.17 |
| 硬　度： | Shore A | 40~50 | 45~55 | 40~50 |
| 表干时间◎： | @25°C、分钟 | 10~15 | 5~10 | 5~10 |
| 初步硬化◎： | @25°C、分钟 | 20~30 | 15~20 | 15~25 |
| 完全硬化◎： | @25°C、天 | 7 | 7 | 7 |
| 保存期限： | @25°C、未开封 | 6 个月 | 6 个月 | 6 个月 |

## 黏着性能

(單位：kgf/cm$^2$)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ABS 对 ABS 接　着： | | 7 | 8 |
| PET 对 PET 接　着： | | 30 | 18 |
| 铜　对　铜　接　着： | Copper | 39 | 47 |
| 铝　对　铝　接　着： | Aluminum | 26 | 33 |
| 玻　璃互相接着： | Glass | 7 | 26 |
| 压克力互相接着： | PMMA | 19 | 22 |
| 不锈钢互相接着： | SUS | 30 | 27 |
| 聚碳酸酯互相接着： | PC | 13 | 12 |
| 聚氯乙烯互相接着： | PVC | 30 | 36 |

◎硬化时间会因环境温度、湿度和胶层厚度而不同。
※白色具摇变性。


傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976