PR-1167

PU 对橡胶接着剂(Primer)

MIL-M-0024041 (B&C)

用　　途	：	加强液体 PU 树脂灌注在固体 PU 或橡胶上之接着强度。
颜　　色	：	浅 琥 珀
粘　　度	：	@25℃　　100 CPS
固 成 份	：	60%
NCO 含量	：	9.4～9.8%
闪 火 点	：	@27℃
保存期限	：	@25℃　　一年

作　　业　　步　　骤

1. 将 PU 或橡胶表面磨粗，并以 MEK 清洗。
2. 上一层薄且均匀的 PR-1167 在 PU 或橡胶表面，阴干 1-2hr，或直到 PR-1167 不粘手，即可灌注 PU 树脂，得到优异的接着强度。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976