SA-4826

耐高温硅胶接着密封胶

UL File No.: E354546

用　　途

适用于电气及电子零组件固定、绝缘、密封、防震、防潮、封装等应用。

特　　点

- 属于单剂常温硬化硅橡胶接着剂，硬化后可在-60°C 到+200°C 温度范围长期使用，特性稳定。
- 优良的电气绝缘特性和化学稳定性，防潮、耐臭氧及耐候性佳。
- 具有良好的导热性和耐燃性，可广泛用于各种电子元器件和电气设备。
- 对于一般金属以及非金属材料等，有良好的接着力。

物　　性

颜　　色：		白色
黏　　度：	@25°C	膏状
表 干 时 间：	@25°C	10 - 15 分钟
硬　　度：	Shore A	60 - 70 (完全硬化)
抗 张 强 度：		2.3 Mpa
断裂伸长率：		100 %
剪 切 强 度：		1.2 Mpa
热传导系数：		0.8 W/mK (0.46 BTU/hrs/FT^2/FT/° F)
绝 缘 常 数：	1MHz	3.0
消 散 因 素：	1MHz	5 x 10^{-3}
体 积 电 阻：		5 x 10^{13} ohm-cm
破 坏 电 压：		20 kV/mm (508 volts/mil)
耐　燃　性：	UL94	V-0
保 存 期 限：	@25°C、未开封	6 个月

※硬化时间会因环境温度、湿度和胶层厚度而不同。温度越高、湿度越高、胶层越薄，相对硬化速度会较快。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976