电气绝缘胶带

● PSA 胶带

产品编号		总厚度 (mm)	黏着力 (OZ/IN)	抗张强度 (LBS/IN)	绝缘强度 (kV/mil)	耐温 (°C)	用途
玛拉胶带	T-1	0.060	38	—	5	130	UL 认可，耐溶剂佳，适用于各种电子零件，如变压器及线圈绝缘，颜色齐全。
PET 不织布胶带	T-2	0.14~0.42	40	—	—	130	UL 认可，适用于线圈固定、变压器挡墙用。
醋酸布胶带	T-3	0.27	32	—	2	105	各种电子、电气零组件绝缘用。
聚酰亚胺薄膜胶带	T-6	0.06	17.6	—	5	300	马达、变压器之绝缘及金手指之保护。
AREMCO 耐高温胶带	682-AR	0.228	70	30	15	94	耐高温、高性能的胶带，在工业上广泛地用于离子喷涂护罩、热反射及并具有抗磨损、抗化学腐蚀和绝缘的性能。
	682-CR	0.228	50	120	6	260	
	682-DS	0.018	25	175	—	260	
	682-ER	0.063	20	30	7	260	
	682-HR	0.177	40	150	—	260	
	682-PM	0.48	40	130	—	260	

● 玻纤胶带（PSA）

产品编号		总厚度 (mm)	黏着力 (kgf/25mm)	抗张强度 (kgf/25mm)	绝缘强度 (kV/mil)	耐温 (°C)	用途
玻璃纤维胶带	JOT-33	0.22	0.6	48	2	200	优异的接着强度及极佳的电气绝缘特性。

● 云母胶带

产品编号		厚度 (mm)	抗张强度 (kgf/cm)	绝缘强度 (kV)	耐温 (°C)	特点
云母胶带	SK751	0.13 ~ 0.18	7 以上	6 以上	155	由云母所组成，并以完全硬化状态的树脂当粘着剂。
VPI 用云母胶带	SK805	0.13 ~ 0.18	3 ~ 7 以上	1 ~ 7 以上	155	干式云母胶带，适合于马达真空加压含浸(VPI)作业使用。
预浸树脂云母胶带	SR853	0.09 ~ 0.24	3 ~ 14 以上 (kgf/15mm)	2.5 ~ 8 以上	130	由白云母及耐燃 Epoxy 所组成，受热及压力后，树脂会填满空隙并硬化，而形成良好的绝缘体。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 苏州： 86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976

● B-STAGE 胶带

产品编号		厚度 (mm)	树脂含量	抗张强度 (kgf/15mm)	硬化条件	耐温 (°C)	用途
预浸树脂胶带	B-0022 ～ B-2422	0.38 ~ 0.48	Type F 27%	240,000 PSI	150°C x 3-5hr	220	交、直流马达转子防止飞脱，中、大型变压器铁心固定。
			Type R 32%			155	
			Type G 27%			155	
			Type M 27%			220	
边缘带	FRS 系列	边缘直径：1/4" ~ 3/32"		带宽：1" ~ 3"		—	防止绑带滑落
玻璃腊带	FRF075、FRF100	（宽度）3/4"、1"	65%	40 LB/IN	150°C x 3hr 170°C x 1hr	155	高、低压马达定子，转子之型绕线圈绝缘保护
环氧树脂玻纤胶带	EGP	0.13 ~ 0.25	—	45 以上	—	155	交、直流马达转子防止飞脱，中、大型变压器铁心固定。
硅胶玻纤胶带	SGP	0.13 ~ 0.25		45 以上		200	
DMD 胶带	DMDP	0.15 ~ 0.6		10 以上		155	
不织布纱	DYCP	0.18		12 以上		155	
玻纤预浸树脂编织胶带	PG-F	0.33		27 kgf/mm		155	
	PG-H	0.33				180	

● 玻璃纤维带

产品编号		厚度 (mm)	抗张强度 (kgf/15mm)	耐温 (°C)	特点
玻纤带	GT	0.13 / 0.18 / 0.25	24 以上	540	以玻璃纤维为基材，具高强度及耐燃性，适用于防火电缆缠绕与马达、变压器绝缘固定。
硅胶玻纤带	SRGCT	0.15 ~ 0.5	10 以上	180	

● 遮蔽带

产品编号		厚度 (mm)	抗张强度 (kgf/15mm)	特点
铝箔带	ALM	0.024 ~ 0.051	8 ~ 11	以铝箔或铜箔加上聚酯薄膜用于电缆及电线设备遮蔽。
铜箔带	CM	0.05/0.035	10 ~ 11	

● 编织带

产品编号		厚度 (mm)	抗张强度 (kgf/15mm)	耐温 (°C)	特点
棉布带	CT	0.25/0.32	16 以上	105	适合用于变压器、马达绕线绝缘保护及固定。
PET 编织带	TCT	0.1	10 以上	120	
	TWT	0.18	25 以上	155	
玻纤带	GT	0.1 ~ 0.18	25 以上	540	