瞬 间 接 着 剂

简　　介

本公司之强力瞬间胶(Cyanoacrylate)，为单一成分、快速接着、无溶剂型之接着剂。对于大理石、塑料、木材、金属、橡胶、陶瓷等各种材质均能在常温状态下，极短时间内予以强力接合，而且保存性佳，是一种多用途之新型接着剂。

特　　点

- 瞬间接着：利用大气中微量水份，在数秒或数分钟内接合各种物质。
- 强力接着：每一平方公分拉力 300 公斤以上。
- 常温硬化：不必加热，室温下即可使用。
- 透明无色：效果佳，不起泡，不变质。

基 本 特 性

类　型	型　号	耐　温 (°C)	黏 稠 度 (cps)	初步固定时间 (秒)	接着强度 (N/mm^2)
低白化	JC-26	80	1.5 ~ 2.5	3 ~ 25	14.7 ~ 19.6
低白化	JC-27*	80	2 ~ 3	10 ~ 15	10.3 ~ 20.6
高黏度	JC-32	80	300	20 ~ 30	9.8 ~ 19.6
耐高温	JC-1341	180	6 ~ 20	30	22

***JC-27 有符合 VOC 规范。**

使 用 方 法

1. 使用干布或砂纸将接着面的灰尘，油、离型剂、铁锈等除去后，再以丙酮或三氯乙烯擦拭已清洗过的接着表面。
2. 滴一小滴接着剂于被接着面，即刻进行接着，并保持至硬化为止。
3. 未使用完的产品请保持容器紧闭，并存放在阴凉干燥处。

注 意 事 项

- 若不慎接触眼睛时，请即以大量清水冲洗，并立刻送医。若上下眼皮粘在一起，可用微热毛巾热敷，发汗作用会使眼皮分开，切勿勉强拉开。
- 本接着剂硬化后之树脂，因坚硬会伤及眼球，切勿搓揉眼睛。
- 手指或皮肤被粘着时，可用丙酮洗涤，再小心的将皮肤拉开，或浸泡于热水中，轻揉手指，即可因人体之发汗作用而分离。
- 请避免穿戴棉布手套，或滴附到所穿着衣物，以免发生发烟放热现象而烫伤。
- 本接着剂对于聚乙烯、聚丙烯、铁氟龙等不活性树脂无法接着。
- 保存期限：6 个月(@5°C)、3 个月(@25°C)。
- 若采冷藏保存，则于室温回温 1-2 小时后再行使用。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976