单液型环氧树脂接着剂

用　　途

适用于各种硬质材料的接着及 SMT 用途。

物　　性

		AD-2(NH)	AD-2.5	AD-3(NH)
颜　　色		米白、黑 (NH 仅有米白)	米白	灰、黑
黏　　度	cps	20,000 ~ 30,000	30,000 ~ 40,000	稠状
比　　重	@25° C	1.2	1.2	1.7
固 成 份		100%	100%	100%
硬化条件	@100° C	150 分	150 分	150 分
	@120° C	40 分	40 分	40 分
	@150° C	12 分	12 分	12 分
	@200° C	4 分	4 分	4 分
接着强度	AL/AL, psi	3,100	3,100	3,000
绝缘强度	Vpm	380	380	375
	kV/mm	15	15	14.8
绝缘常数	@25° C, 1KHZ	4.0	4.0	4.2
绝缘因素	@25° C, 1KHZ	0.006	0.006	0.009
热传导系数	W/mK	--	--	0.29
耐　　温		-40 ~ 150° C	-40 ~ 150° C	-40 ~ 150° C
保存期限	@10° C	4 个月	4 个月	4 个月
	@0° C	8 个月	8 个月	8 个月
NH 保存期限	@0° C	3 个月	--	3 个月

☆请依建议的温度储存产品，使用前请先置于常温处，待回复常温后才可开罐(桶)，以免水气会凝缩入产品中，造成质量不良。

☆开封后，若未使用完且长时间不再使用，请再密封放回低温保存，切忌放置于**烤箱或锡炉等高温热源旁。**

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976