A-225

湿气硬化型接着剂(STPU)

特　　点

- A-225 为单剂常温快速硬化接着剂，适用于-20°C ~ +100°C 之温度范围，具柔韧性佳、耐候性及耐久性良好之特性，对于大多数的材料无腐蚀性，且符合绿色环保要求。
- 对于各类塑料、玻璃、金属等材质具有良好的接着强度，可广泛用于各种电子元器件和电气设备之灌封及接着。

物　　性

		半透明	白　色	黑　色※
颜　　色：				
黏　　度：	@25°C、S14,10 rpm、cps	-	-	45,000~140,00
	@25°C、S14,6 rpm、cps	45,000~85,000	-	-
	@25°C、S14,3 rpm、cps	-	75,000~172,00	-
比　　重：	@25°C	1.24~1.26	1.24~1.26	1.24~1.26
硬　　度：	Shore A	40~45	45~55	45~55
表干时间◎：	@25°C、分钟	5~10	5~10	3~5
初步硬化◎：	@25°C、分钟	10~20	10~20	10~15
完全硬化◎：	@25°C、天	7	7	7
保存期限：	@25°C、未开封	6 个月	6 个月	6 个月

黏着性能

(单位：kgf/cm^2)

ABS 对 ABS 接　着：	22	14	20
PET 对 PET 接　着：	27	38	30
铜　对　铜　接　着：Copper	36	34	36
铝　对　铝　接　着：Aluminum	33	44	38
玻　璃 互 相 接 着：Glass	36	18	38
压　克　力 互 相 接 着：PMMA	24	22	21
不　锈　钢 互 相 接 着：SUS	29	33	35
聚碳酸酯互相接着：PC	23	12	25
聚氯乙烯互相接着：PVC	27	38	32

◎ 硬化时间会因环境温度、湿度和胶层厚度而不同。

※ 黑色具摇变性。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976