UP-5440
透 明 不 黄 变 树 脂

产 品 特 点

产品表面光亮，材质柔软、防水、防油，适合披覆于各种金属、玻璃或塑料等材质之平面或曲面，提供保护、耐磨与增加耐冲击性。硬化后树脂耐UV紫外线，在户外曝晒也不易黄变。

物 性

比 重	：	@25°C	A剂(树脂)：1.004	B剂(硬化剂)：1.07
粘 度	：	@25°C	A剂：330cps	B剂：3,000cps
混 合 比	：	(重量比)	A剂：B剂 = 1：1	
硬 度	：	Shore A	50 – 60	
可操作时间	：	@25°C	20 – 30 分	
硬化条件	：	@25°C	24 – 48 小时	
		@60°C	3 – 4 小时	

作业注意事项

1. 混合之容器与器具以金属、玻璃或塑料材质为宜，不建议用木棒或纸杯，以防止水气混入树脂，产生变化或气泡。
2. 为了有较好的成品外观，均匀搅拌后请先抽真空或脱泡处理，之后再灌胶。
3. 避免在操作的过程中与湿气反应，建议尽量缩短操作时间。
   操作环境如果湿度太高，建议辅以空调除湿或除湿机降低湿气。

储 存 条 件

6个月 (25°C、未开封)

※树脂易对湿气、水份产生反应，开封后之AB剂须尽速用完；或是在罐内喷入氮气再密封，以延长保存期限。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976