SA-2808AB
导电接着剂

外　　观：		银灰色液体
银　含　量：		A：80% ±1%
		B：83% ±1%
重量混合比：	A：B	1：1
混合后黏度：	Brookfield, 10rpm	35,000 ~ 45,000 cps
混合后密度：		3.1 ~ 3.5 g/cc
可操作时间：		<2 小时
硬化时间：		25°C x >24 小时
		60°C x 3 小时
		80°C x 1 小时
		150°C x 10 分钟
建议作业温度：		25 ~ 250°C
拉张强度：		1,200 psi ±5%
体积电阻：	@150°Cx10 分钟	≦4 x 10^{-4} ohm-cm
保存期限：	@<25°C, 未开封	6 个月(冷藏为佳)

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976