VIKING V-1630FS 黑色 H 级 (180℃) 常温硬化绝缘浸渍漆

UL FILE NO：E75225　E87039

颜　　色	：	黑色
粘　　度	：	@25℃　90-110 cps
密　　度	：	@25℃　0.84 gm/cc
固 成 份	：	38-40%
闪 火 点	：	6.7℃
指干时间	：	@25℃　20 分
表面硬化时间	：	@25℃　2-4 小时 (若需上第二层胶请在 2 小时后，24 小时前作业)
完全硬化时间	：	@25℃×24 小时　或　@25℃×1 小时＋@80℃×1-2 小时
稀 释 剂	：	T-6600
绝缘强度	：	1400　volt/mil 55　kV/mm
接着强度	：	@25℃　24 Lb @100℃　3.3 Lb (按 ASTM D2519 以 MW35 线测试)
保存期限	：	@25℃　一年 (未开封)
耐溶剂性	：	佳 (若需耐 FREON 请用 135℃烤干 30 分钟以上)
耐紫外线	：	佳
防 水 性	：	佳
再 焊 性	：	佳
耐　　温	：	180℃
用　　途	：	线圈、变压器、印刷电路板
包　　装	：	5 GAL、55 GAL

☆使用此浸渍漆之客户均可申请 UL 安规绝缘系统 class B、F 或 H 级之工厂认证。
☆如需真空含浸作业者，另有其它型号可供选择，欢迎洽询。

傑地有限公司　www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976