B-277-2

H 级(180°C)常温硬化绝缘凡立水

UL FILE NO：E75225、E314793、E87039

颜　　色：		透明黄
粘　　度：	@25°C, ISO 3219	45 - 100 cps
固 成 份：	ISO 3251	34 - 36%
闪 火 点：		22°C
指干时间：	@25°C,IEC 60464,玻璃板	<15 分
表面硬化时间：		25°C × 2 小时 或
		25°C × 1 小时+110°C × 25-35 分
稀 释 剂：		T-6600
绝缘强度：	IEC 60464	
	刚硬化后	4,100 volt/mil (161 kV/mm)
	浸水 24 小时后	3,000 volt/mil (118 kV/mm)
保存期限：	@25°C	一年 (未开封)
耐　　温：		180°C
耐化学性：		佳
防 水 性：		佳
用　　途：		定子、线圈、变压器
包　　装：		5 GAL、55 GAL

☆ **使用此凡立水之客户均可申请 UL 安规绝缘系统 Class B、F、H 级之工厂 OBJY2 认证。**

☆ **硬化时间长短会因零件大小、树脂膜厚及烤箱效率而有所差异。**

☆ **此型号适用于小型变压器或线圈应用，如需深层/真空含浸作业者，另有其他型号可供选择，欢迎洽询。**

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976