10-3005NS
环氧 AB 胶(5 分钟)

产 品 说 明

10-3005 NS 是设计让使用者方便操作的高强度环氧树脂接着剂。100%固成份，不含溶剂，快速硬化。极佳的黏着能力，适合黏接各种金属、合金、玻璃、木器、陶瓷、毛毡、水泥、宝石等。广泛应用在电子、电气、工业、结构、珠宝等产业。

产 品 特 点

- 高接着强度。
- 在室温下可快速硬化。
- 防水与耐化学性佳。
- 优越的耐热冲击性。
- 不需要精准 1:1 混合 (但仍需要良好的混合)。
- 耐冲击性好。

产 品 性 能

		主剂(10-3005RNS)+硬化剂(10-3005CNS)
颜色：		透明
混合后黏度：	@25° C	糊状、不垂流
混合比：	重量或体积比	1:1
可操作时间：	@25° C	3 ~ 5 分钟
混合后比重：	@25° C	1.15
硬度：		Shore D86
固成份：		100%
工作温度范围：		-50° C ~ +130° C
绝缘强度：		420 Volts/mil (16.5 kV/mm)
压缩强度：		8,500 psi (58.6 Mpa)
冲击强度：	IZOD	2.7 Ft Lb/In (144.2 J/m)
热膨胀系数：		60 x 10^{-6} in/in/° C
绝缘常数：	@25° C、1kHz	4.00
消散因素：	@25° C、1kHz	0.017
体积电阻：	@25° C	2.0 x 10^{14} ohm-cm

硬 化 条 件

˙室温下 15 ~ 20 分钟即可定型，完整硬化 25° C x 24 ~ 48 小时 。

※ 由于反应快速，建议每次请先少量混合使用。
※ 黏着前，欲黏着物表面请先做好前处理、去油脂或是粗化。

Liberty 华研贸易有限公司/瑞比特工业材料（深圳）有限公司
TEL：0755-23128101 • E-mail：libertyintl01@gmail.com • Http://www.newlibertyintl.com
◆UL • MIL◆工业用绝缘材料 • 绝缘漆 • 灌注 接着 填缝 树脂