LDC 737
硅胶接着剂

UL File No:E111943

颜　　色：		半透明、白色
比　　重：	ASTM D792	1.04
硬　　度：	ASTM D2240	Shore A 30
指干时间：	@25°C&50%RH, ASTM D2377	15分
硬化时间：	@25°C	24小时
撕裂强度：	ASTM D624	20　ppi
抗张强度：	ASTM D412/D638	220 psi
延　伸　率：	ASTM D412/D638	350 %
绝缘强度：	ASTM D149	22 kV/mm (558 volt/mil)
耐　　温：		-62°C～210°

★以上数据之硬化条件为50%RH,常温硬化后7天之试片进行测试得之。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976