玻璃纤维板 FR4

颜　　色：		绿/黄/黑
比　　重：		1.85 ~ 2.0
沿层破坏电压：	kV/mm	23 ~ 33
绝缘强度：	沿层,1分间,kV/mm	15 ~ 20
抗压强度：	kgf/mm^2	20 ~ 40
弯曲强度：	kg/mm^2	35 ~ 45
冲击强度：	纵向,kg-cm/cm	68 ~ 78
	横向,kg-cm/cm	35 ~ 45
体积电阻：	Ω-cm	＞10^{12}
表面电阻：	Ω	＞10^{12}
吸水率：	%	＜0.8
玻璃转化温度：	°C	120 ~ 130
耐热性：	@200°C,mins	120
耐燃性：	UL94	V-0

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976