JD-144 氟素防潮胶

特　　点

- 常温秒干防潮胶(表干 20 秒、完全干燥 30 分)。
- 可直焊维修。
- 高透明度，可直接涂于 LED 产品。
- 连接器可直接上胶，不影响导通。
- 上胶后 Wifi、蓝芽、5G 讯号都无衰减。
- 低热阻，不会影响热传导。
- 测试探针/ICT 可以穿透涂层。
- 氟碳树脂可发挥良好防油及防泼水特性。
- 各种基材上均能展现良好的密着性。
- 符合 RoHS 规范，且不含 PFOA、PFOS 及其延伸项目。
- 氟溶剂属于低 VOC 范畴，不列入 VOCs 管制范围之中。

基 本 物 性

外　　观：		无色透明液体
树 脂 浓 度：	干燥秤重法	2.0% ± 0.1%
密　　度：	@25°C	1.4 ~ 1.5 g/cm^3
铅 笔 硬 度：	JIS K5600	<6B
表 干 时 间：	@25°C	20秒
硬 化 时 间：	@25°C	30分
耐　燃　性：	UL94	VTM-0 (内部实验可符合)
耐 温 范 围：		-60°C ~ +150°C
拉 伸 强 度：	JIS K7127	10 Mpa
延　伸　率：	JIS K7127	277%
杨 氏 系 数：	JIS K7127	170 Mpa
介 电 常 数：	1MHz	1.80
表 面 电 阻：	JIS C2151	1.1 x 10^{16} ohm
体 积 电 组：	JIS C2151	3.2 x 10^{15} ohm • cm
保 存 期 限：	@25°C, 未开封	1年

注 意 事 项

- 开封后请尽快使用完毕，若无法一次性使用完毕，务必确认盖紧瓶盖，并置于干燥阴凉处保存。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976