VIKING V-1630FS

H 级(180°C)常温硬化绝缘凡立水

UL FILE NO：E314793　E87039

颜　　色：		透明
粘　　度：	@25°C	30 - 70 cps
固 成 份：		34 - 36 %
指 干 时 间：	@25°C	< 15 分
表面硬化时间：	@25°C	2 - 4 小时 (若需上第二层胶请在 2 小时后，24 小时前作业)
完全硬化时间：		25°C × 24 小时 或 25°C × 1 小时 ＋ 60 - 80°C × 2 - 4 小时 (硬化时间长短会因零件大小、树脂膜厚及烤箱效率而有所差异)
稀 释 剂：		T-6600
绝 缘 强 度：	(干)	3,300～3,400 volt/mil　(130～134 kV/mm)
	(湿)	2,300～2,500 volt/mil　(91～98 kV/mm)
接 着 强 度：	@25°C	107N　(24 Lb)
	@100°C	15N　(3.3 Lb)
		(按 ASTM D2519 测试)
耐 溶 剂 性：		极佳 (若需耐碳氟化合物请用 135°C 烤干 30 分钟以上)
耐 紫 外 线：		佳
防 水 性：		佳
再 焊 性：		佳
耐　　温：		180°C
用　　途：		线圈、变压器、印刷电路板
包　　装：		5 GAL、55 GAL
保 存 期 限：	@25°C	一年 (未开封)

☆**使用此凡立水之客户均可申请 UL 安规绝缘系统 Class B、F 或 H 级之工厂 OBJY2 认证。**

☆**如需真空含浸作业者，另有其它型号可供选择，欢迎洽询。**

傑地有限公司　www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976