UV-299
金属&玻璃接着专用 UV 胶

特　　点

- 采用环氧树脂改质压克力材质。
- 专为铜、铝等氧化金属与玻璃开发的接着固定用胶。
- 属于 UV 及缺氧双重硬化机制的胶料，可在紫外光照下使树脂快速反应，而无法被光线照射到的部分，则以缺氧方式进行硬化。
- 产品硬化后，具良好的强韧、防潮及耐久性。

特　　性

		UV-299	UV-299L
外　　观：		透明液体	透明液体
黏　　度：	@25°C、S14 20rpm、cps	24,500 ~ 30,500	19,500 ~ 25,500
保存期限：	@25°C、未开封	6个月	

建议之硬化条件

建议照射波长：310 ~ 365 nm

建议照射强度：>50 mW/cm^2

建议照射能量：1,500 ~ 2,000 mJ/cm^2

注 意 事 项

- 上胶前，为免油脂、灰尘或其它物质影响接着力，请先针对对象表面进行基本清洁后，再进行上胶程序。
- 硬化条件易因对象大小、材质、上胶厚度及使用的 UV 灯源的功率及波长、是否有足够缺氧条件而影响，故硬化时间须以实际操作为主。
- 应存放在阴凉的处所，避免与阳光或是紫外光接触。使用完毕后应尽速盖上盖子，杜绝任何的光照，以免影响产品性能。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976