SA-257
硅胶接着剂 / 密封胶

特　　点

- SA-257 属于单剂常温硬化硅胶接着剂，可在-60°C ~ +200°C 温度范围长期使用。
- 优良的电气绝缘特性和化学稳定性，具防潮、耐臭氧及耐候之特性。
- 对于非金属材料等，有良好的接着力。
- 适用于电气及电子零组件固定、绝缘、密封、防震、防潮、封装等应用。

物　　性

颜　　色	:		半透明
黏　　度	:	@25°C	液状
表面硫化时间	:	@25°C	15 - 30 分钟(受环境湿度&温度影响)
硬　　度	:	Shore A	25 - 35
抗张强度	:		1.5 MPa
延伸率	:		150 %
绝缘系数	:	1MHz	3.0
消散因子	:	1MHz	5.0×10^{-3}
绝缘强度	:		18 kV/mm (457 volts/mil)
体积电阻	:		5×10^{14} ohm-cm
保存期限	:	@25°C、未开封	6 个月
包装方式	:		300G/枪型

注 意 事 项

1. 为了达到最佳的接着效果，操作前请先将基板或工件做好前处理与清洁工序。建议于通风良好处使用本产品。
2. 建议以薄层方式作业(<3mm)，表干后再次涂覆，以获得最好效果。用于密封及接着时，作业完成后在常温中放置片刻，待吸收部份水份后再加压粘接，约24小时后即可进行二次加工(放置7天后再二次加工效果最好)。
3. SA-257 与空气湿气接触时，表面会开始反应结皮，然后由表面逐渐往内层硬化。硬化的速度会因为涂覆的厚度、空气湿度与温度受到影响。厚度越厚或是相对湿度较低，硬化所需的时间也可能因此需要延长，或是请改以加热方式硬化。
4. 开罐后未使用完毕请密封保存，避免接触空气水气而影响保存期限。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976